

Impact crusher -HZSS1410 反击破 (制砂机)

Material=Limestone, Mohs hardness 5, Feed size= 0-40mm Discharge Size = 4mm

DJM-MMC -Cr2021 Blow bar service time = 488hour/one side (870hour/two side) 高铬陶瓷复合板锤单面使用 488 小时 (双面使用 870 小时)

板锤热处理后硬度-本体 HRC60 陶瓷层 HRC60 陶瓷层厚度=90mm Hardness after heat treatment HRC60 Ceramic layer Thickness=90mm

MMC -Cr2021 板锤安装 MMC -Cr2021 blow bar install



使用 14 小时后 Use after 14 hour



使用 26 小时后 Use after 26 hour



使用 43 小时后 Use after 43 hour



使用 57 小时后 Use after 57 hour



使用 72 小时后 Use after 72 hour



使用 86 小时后 Use after 86 hour



使用 100 小时后 Use after 100 hour



使用 167 小时后 Use after 167 hour



使用 195 小时后 Use after 195 hour



使用 208 小时后 Use after 208 hour



使用 220 小时后 Use after 220 hour



使用 234 小时后 Use after 234 hour



使用 251 小时后 Use after 251 hour



使用 389 小时后 Use after 389 hour



使用 488 小时后 Use after 488 hour

